

CARBOVET® T

Forme semi-micronisée

CARBOVET, charbon végétal, 100% naturel thermo-structuré. CARBOVET est obtenu par un process spécifique de carbonisation de chênes sélectionnés et absents de tout traitement chimique. Micronisé, CARBOVET est formé d'un réseau de pores qui en font un puissant adsorbant naturel. CARBOVET est certifié en tant que « produit utilisable en Agriculture Biologique » dans le cadre de son utilisation en alimentation animale (Certificat ECOCERT N° 145550T). CARBOVET, est commercialisé et développé pour l'alimentation animale par P&A MARKETING: Voie-des-traz 6 -CH 1218 Le Grand-Saconnex, Genève Suisse, Tel: + 41 22 929 84 84 - Fax: + 41 22 929 84 95.

<i>PRÉSENTATION</i>	Poudre noire								
<i>RÉGLEMENTATION</i>	Selon la réglementation en vigueur, CARBOVET est une matière première. Ce charbon végétal est destiné à la nutrition animale.								
<i>ANALYSE CHIMIQUE MOYENNE</i>	<table> <tr> <td>Humidité totale (g/g)</td><td>≤ 14 %</td></tr> <tr> <td>Carbone fixe sur sec (NF B55-101) (g/g)</td><td>≥ 82 %</td></tr> <tr> <td>Cendres (NF-EN 1860-2)</td><td>≤ 5 %</td></tr> <tr> <td>Cellulose brute (règlement (CE) 92/89)</td><td>≤ 70 %</td></tr> </table>	Humidité totale (g/g)	≤ 14 %	Carbone fixe sur sec (NF B55-101) (g/g)	≥ 82 %	Cendres (NF-EN 1860-2)	≤ 5 %	Cellulose brute (règlement (CE) 92/89)	≤ 70 %
Humidité totale (g/g)	≤ 14 %								
Carbone fixe sur sec (NF B55-101) (g/g)	≥ 82 %								
Cendres (NF-EN 1860-2)	≤ 5 %								
Cellulose brute (règlement (CE) 92/89)	≤ 70 %								
<i>CARACTÈRES PHYSIQUES</i>	<table> <tr> <td>Densité apparente (g/ml)</td><td>0,30 à 0,40</td></tr> <tr> <td>Granulométrie (Mesure tamis)</td><td>90% entre 10 and 1000 µm</td></tr> <tr> <td>Surface spécifique moyenne</td><td>150-300 m²/g</td></tr> </table>	Densité apparente (g/ml)	0,30 à 0,40	Granulométrie (Mesure tamis)	90% entre 10 and 1000 µm	Surface spécifique moyenne	150-300 m ² /g		
Densité apparente (g/ml)	0,30 à 0,40								
Granulométrie (Mesure tamis)	90% entre 10 and 1000 µm								
Surface spécifique moyenne	150-300 m ² /g								
<i>CONDITIONNEMENT</i>	→ Sac kraft 3 plis + feuille polyéthylène 15 kg nets Par palette 100 x 120 ou 100 x110 de 840 kg nets → Sac kraft 3 plis + feuille polyéthylène 20 kg nets Par palette 100 x 120 ou 100 x110 de 780 kg nets → Big Bag de 300- 500 - 700 Kg								
<i>UTILISATION</i>	En mélange avec les autres ingrédients de l'aliment								
<i>DOSE D'INCORPORATION</i>	0.15% à 0.4% pour toutes les espèces animales								
<i>CONSERVATION</i>	2 ans à compter de la date figurant sur l'emballage, dans des locaux frais et secs (15-30°C)								
<i>EXPLOSIVITE</i>	Poussières inflammables (auto-inflammation des nuages à 530°C, pression maximales d'explosion : 6 bars – Source INRS 1994)								
<i>METAUX LOURDS</i>	Les teneurs en substances indésirables de Carbovet® sont en conformité avec la loi en vigueur dans l'Union Européenne (Directive 2002/32 CE ainsi que ses amendements).								

Datasheet

19.10.2015 - SD